

VINYLLIJM

VINYL PLANKS & TILES

Productspecificatie:

Professionele lijm, speciaal ontwikkeld voor Pergo Optimum-vloeren. PERGO® VINYL ADHESIVE is een solventvrije, met vezels versterkte dispersielijm. Geschikt om PERGO® VINYL op geschikte poreuze vloeren binnenshuis te kleven.



PGVGLUE6 = 6 kg

PGVGLUE15 = 15 kg

Waarom Pergo® vinyllijm gebruiken?

- ✓ Perfect geschikt voor vloerverwarming en/of -koeling
- ✓ Gemakkelijk uit te smeren, snelle hechting EN bijzonder sterk
- ✓ Loopt niet uit na het uitsmeren en biedt de beste dimensionele stabiliteit, ondanks zijn elasticiteit
- ✓ Voorkomt het ontstaan van barsten in de vloer als gevolg van temperatuurverschillen
- ✓ Waterdicht en dus ideaal voor een vinylvloer

Lijmtroffel:

PGVA2



Technische gegevens:

Basis	Acryl
Uithardingsysteem	Fysisch drogen
Consistentie	Pasta
Kleur	crème
Densiteit (DIN 53479)	Ong. 1,28 g/cm ³
Brookfield-viscositeit (Brookfield RVT 6/10)	Ong. 32.000 – 42.000 mPa.s.
Openingstijd bij 21°C en 50% R.V.	Ong. 40 – 50 minuten
Wachttijd bij 21°C en 50% R.V.	Ong. 5 – 10 minuten
Bestand tegen lasten	Min. 24 uur
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +70°C (uitgehard)
Dekking	Afhankelijk van de vloer 250 - 350 g/m ² met behulp van een getande troffel A2

* Dit varieert al naargelang de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vochtigheid, substraat, enz.

VINYLLIJM

Kenmerken:

- Versterkt met vezels
- Hard-elastische binding
- Hoge eindsterkte
- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Vormt stabiele pieken na het aanbrengen met een getande troffel of een kam
- Laag verbruik/m²
- Zeer lage emissie
- Solventvrij

Toepassingen:

PERGO® VINYLLIJM is geschikt voor het lijmen van vinyl vloerbedekking binnenshuis, voor homogene en heterogene pvc-vloerbedekking, polyolefin- en rubbervloeren tot 2,5 mm dik.

Geschikt voor gebruik binnenshuis op gladde en goed absorberende vloeren.

Omschrijving:

PERGO® VINYLLIJM hardt uit wanneer het water uit de lijm is verdampt. Na volledige uitharding (ong. 24 uur bij 21°C en 50% R.V.), wordt er een hard-elastische en niet-krimpende lijmlaag gevormd, die bestand is tegen normale vervorming van pvc-vloerbekleding onder invloed van de omgevingsvochtigheid en -temperatuur. De lijm hecht uitstekend aan bijna alle gebruikelijke poreuze substraten.

Houdbaarheid:

24 maanden in een ongeopende verpakking op een koele en droge plaats bij temperaturen van +5°C tot +25°.

Vloer:

PERGO® VINYLLIJM moet worden aangebracht op een gelijkmatig, droog, schoon en glad substraat, in overeenstemming met DIN18365, dat ook geen onregelmatigheden of barsten vertoont.

Oude lijmresten en dergelijke kunnen de hechting belemmeren, ze zullen zichtbaar zijn doorheen de vloerbedekking en moeten dus mechanisch worden verwijderd. Losse of beschadigde oppervlakken moeten worden

hersteld met een geschikt egalisatiemiddel vooraleer de lijm wordt aangebracht.

Losliggende oppervlakken van (betonnen) vloeren worden bij voorkeur verwijderd. Breng een geschikt egalisatiemiddel aan als de vloer ongelijkmatig is.

Gladde oppervlakken zoals anhydriet moeten worden geschuurd en ontdaan van de bovenlaag. Gezandstraalde vloeren moeten worden gestofzuigd met een industriële stofzuiger.

We raden aan om de lijm vooraf te testen op elk oppervlak.

Aanbrengen van de lijm:

PERGO® VINYLLIJM moet zich voor de installatie aanpassen aan de kamertemperatuur.

Breng de lijm aan op het oppervlak met een getande troffel A2. Breng niet meer lijm aan op het oppervlak dan u met Pergo® vinyl kunt bedekken binnen de openingstijd.

Plaats de Pergo® vinyl binnen 10 tot 20 minuten op de nog natte lijmlaag en druk aan met een zware roller (>50kg). Rol afhankelijk van de omstandigheden nog eens over de hoeken en naden na 20 tot 30 minuten.

Niet-uitgeharde PERGO® VINYLLIJM kunt u van werktuigen en parket verwijderen met water. Uitgeharde lijm moet u mechanisch verwijderen.

Aanbevelingen:

- Niet aanbrengen op substraten die niet beschermd zijn tegen eventueel opstijgend vocht.
- De lijm niet aanbrengen bij temperaturen onder 15°C of boven 25°C
- De temperatuur van het substraat moet minimum 15°C bedragen.
- De lijm niet aanbrengen bij een relatieve vochtigheid van meer dan 75%.

VINYLLIJM

- Lage temperaturen en een hoge relatieve vochtigheid verlengen de hechtings- en droogtijd.
- Niet aanbrengen als de wanden en plafonds niet droog zijn (bv. na bezetten of schilderen enz.)
- De lijm niet verdunnen.
- Correcties moeten binnen 10 minuten worden uitgevoerd.

- Niet geschikt voor toepassingen buitenshuis

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen:

De gebruikelijke industriële voorzorgsmaatregelen nemen.
Raadpleeg het etiket voor meer informatie.