

## PRODUCT EIGENSCHAPPEN

### FORMAAT

Breedte	190	mm
Lengte	1200	mm
Aantal panelen per pak	8	
m <sup>2</sup> per pak	1,824	m <sup>2</sup>
Groeven	0V/4V	
Dikte	7,0	mm
Tand en groef	Uniclic verbinding	
Garantie op water resistentie	10	jaar

## PANEEL OPBOUW



1. Superieure slijtvaste en krasbestendige laag
2. Kristalhelder dessin
3. Waterbestendige HDF-kern
4. Stabiliserende onderlaag

## FABRIEKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETERS		
Gebruiksklasse	EN 13329		Klasse	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Erkend orgaan	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: Op verpakking
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Goedgekeurde instantie	AB 0321 - Satra UK	DOP: Op verpakking
Garantie	Huishoudelijk gebruik	Zie garantievoorwaarden	Waterresistentie	20 jaar
			Waterresistentie	10 jaar
	Commercieel gebruik	Zie garantievoorwaarden	Waterresistentie	5 jaar
			Waterresistentie	5 jaar

## ALGEMENE GEGEVENS (VOLGENS EN 13329)

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN
Slijtweerstand	EN 13329		≥ 4000 cycli
Slijtklasse	EN 13329		AC4
Slagvastheid	EN 17368d	Kleine kogel	≥ 35 mm
	EN 13329	Grote kogel	≥ 750 mm
Krasweerstand	EN 438-2, 25		Belasting ≥ 3N
Effect van een rolstoel	ISO 4918 (met ondervloer)	Type W (EN 12529)	25000 cycli
Randzwellng	ISO 24336	na 24 uur onderdomping bij 20°C	≤ 18%
Kliksterkte	ISO 24334	F10,2 lange zijde	≥ 1 kN/m
		Fmax lange zijde	
		Fs0,2 korte zijde	≥ 2 kN/m
		Fmax korte zijde	
Effect van een meubelpoot	EN 424		Geen schade zichtbaar indien getest met voettype 0
Aftreksterkte	EN 13329	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25
Statische indrukking	EN ISO 24343-1		Restindruk ≤ 0,05 mm
Weerstand tegen vlekken	EN 438	Groep 1, 2	Klasse 5
		Groep 3	Klasse 4
Algemeen voorkomen	EN 13329	Hoogteverschil	≤ 0,15 mm
		Open naden tussen panelen	≤ 0,20 mm
		Schoteling in de lengte	concaaf ≤ 0,50%
			convex ≤ 1,00%
Dimensonele veranderingen na veranderingen in relatieve vochtigheid	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm
			δw average ≤ 0,9 mm
		δw	
Lichtbestendigheid	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	Grijze referentie	Klasse ≥ 4

**ALGEMENE GEGEVENS (VOLGENS EN 13329)**

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	PERGO WAARDEN
Water resistentie	ISO 4760	Kwalitatieve beoordeling van zwellling na droging	< 3	2
		Kwantitatieve beoordeling van zwellling na droging	≤0,3mm	≤0,3mm
		Lekkage door de klikverbindingen	Geen vereisten	Geen lekkage

**ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS**

	METHODE	PARAMETERS		
Vermindering doorgangsgeluid	ISO 712/2	Op een PERGO ondervloer	ΔLw ≈ 19 dB	(Afhankelijk van de gebruikte ondervloer)
Brandende sigaret	EN 438-2,30		Klasse	5
Vloerverwarming		Op een PERGO ondervloer	Raadpleeg speciale instructies	Geschikt

**CLASSIFICATIE EIGENSCHAPPEN**

	METHODE	PARAMETERS		
Emissie formaldehyde	EN 717-1	ppm	< E1	
Anti-statisch	EN 1815		≤ 2,0 kV	
Reactie bij brand	EN 13501-1	Klasse	Cl-s1	(met alle Pergo ondervloeren)
Warmteweerstand	EN 12667	m²K/W	0,051	m²K/W
Slijpweerstand	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30	

**CERTIFICATEN**

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Nordic Ecolabel	30290001
EPD	

